

Ladrillos Refractarios calidad A 35 para muro entre dos secciones renglón Riedhammer del 92 al 94, ladrillos de marco inferior renglón Riedhammer del 95 al 99, cunas del canal de transición renglón Riedhammer 100, ladrillos normales renglón Riedhammer 110.

1.-Propiedades Físico Químicas

Propiedad	Unidad	Valor
Cono Pirométrico		33
Contenido de Al ₂ O ₄	%	41
Contenido de TiO ₂	%	2,0
Contenido de Fe ₂ O ₃	%	2,0
Contenido de Álcalis	%	2,3
Densidad	g/cc	2,0
Refractoriedad bajo carga	°C	1400
Resistencia a la compresión en frio	N/mm ²	20
Conductividad térmica a 400 °C	W/K.m	1,2
Conductividad térmica a 1000 °C	W/K.m	1,38
Porosidad aparente	% vol	19