

Ladrillos Refractarios calidad A 30 para cunas del canal de transición
 renglón Riedhammer del 101 al 102, ladrillos normales renglón
 Riedhammer 111, formas especiales renglón Riedhammer 112.

1.-Propiedades Físico Químicas

Propiedad	Unidad	Valor
Cono Pirométrico		30
Contenido de Al ₂ O ₃	%	34
Contenido de TiO ₂	%	1,5
Contenido de Fe ₂ O ₃	%	2,5
Contenido de Álcalis	%	3,9
Densidad	g/cc	2,0
Refractoriedad bajo carga	°C	1375
Resistencia a la compresión en frío	N/mm ²	20
Conductividad térmica a 400 °C	W/K.m	1,2
Conductividad térmica a 1000 °C	W/K.m	1,38
Porosidad aparente	% vol	23