

**Ladrillos Refractarios calidad A 40 K para caseta (saggar bricks)
renglón Riedhammer del 1 al 17.**

1.-Propiedades Físico Químicas

Propiedad	Unidad	Valor
Cono Pirométrico		33/34
Contenido de Al_2O_3	%	42
Contenido de TiO_2	%	1,8
Contenido de Fe_2O_3	%	1,7
Contenido de Álcalis	%	2,0
Densidad	g/cc	2,2
Refractoriedad bajo carga	°C	1480
Resistencia a la compresión en frío	N/mm ²	30
Conductividad térmica a 400 °C	W/K.m	1,2
Conductividad térmica a 1000 °C	W/K.m	1,38
Porosidad aparente	% vol	18
Máxima expansión a 1280 °C	%	0,6-0,72