

Ladrillos Refractarios calidad SHP para cubierta de la sección (shaped cover brick) renglón Riedhammer del 103 A+B al 109.

1.-Propiedades Físico Químicas

Propiedad	Unidad	Valor
Temperatura límite de aplicación	°C	1400
Densidad	kg/m ³	1250
Resistencia a la compresión en frío	kp/cm ²	60
Conductividad térmica a 400 °C	W/K.m	0,47
Conductividad térmica a 800 °C	W/K.m	0,56
Conductividad térmica a 1200 °C	W/K.m	0,68